

Linea

Impregnante protettivo colorato trasparente UV resistente per interno ed esterno.

Descrizione Prodotto

Atriawood Impregnante e' un fondo impregnante non screpolante, idrorepellente, formulato con resine speciali a base di oli essenziali sciolti in una miscela solvente a bassa tensione superficiale, che favorisce la penetrazione dell'impregnante in profondità impedendo nel tempo l'evaporazione dell'acqua ($\pm 25\%$) contenuta nelle fibre legnose. Questo impedisce la degradazione e la fessurazione del legno nel tempo e lo protegge anche da attacchi di muffe, funghi e tarli. **Atriawood Impregnante** esalta l'aspetto naturale del legno e può essere sovrapplicato con qualsiasi tipo di flatting.

Campi Di Impiego

Prodotto specifico per la protezione e la coloritura trasparente a poro aperto per superfici in legno di infissi, scale, mobili, porte, persiane, avvolgibili, perlinature, sottotetti, case prefabbricate, il legno faccia vista, coperture di terrazzi in legno, travi di coperture tetti.

Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Liquido
Colore in barattolo	Neutro e colorato trasparente
Densità Kg/Lt	0,850 \pm 0,02
Viscosità di fornitura 25°C	14 – 19 sec. coppa Ford 4
Residuo secco volumetrico	27 \pm 2%
Resa teorica	10 - 12 mq/lit per mano
Diluizione	Pronto all' uso
Metodo applicativo	Tal quale
	Tal quale
	Tal quale
	Diametro ugello 1,1 mm
	Pressione 2 – 3 atm
Essiccazione 25°C	Fuori Tatto 1 ora
	Secco al tatto 2 – 3 ore
	Secco in profondità 18- 24 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima	12 ore / nessuna limitazione
Punto di infiammabilità	39°C
Stabilità allo stoccaggio	24 mesi
Confezioni standard	Lt.0,750 - Lt. 2,500 – Lt. 17

Linea

Note

Non applicare se vi è minaccia di pioggia. È possibile schiarire i colori mischiando essi con il trasparente oppure si possono miscelare tra loro per ottenere colori secondo il proprio gradimento. Non applicare su superfici esposte ai raggi solari e con temperature inferiori a +5°C o superiori a +40°C.

Modalità Di Applicazione

Preparazione delle superfici

Legno nuovo (esterne):

carteggiare e pulire bene, eliminare ogni traccia di sporco o annerimento. Applicare due strati di **Atriawood Impregnante** nel colore prescelto (avendo cura di agitare bene prima dell'uso) intervallati di almeno 18- 24 ore. Si consiglia ad ogni strato dopo essiccato di carteggiare con carta abrasiva fine. Dopo 24 ore, applicare uno strato o due strati di Cerawood o Atriawood Flatting, secondo il grado di protezione richiesto.

Legno nuovo (interne):

carteggiare e pulire bene, eliminare ogni traccia di sporco o annerimento. Applicare due strati di **Atriawood Impregnante** nel colore prescelto (avendo cura di agitare bene prima dell'uso) intervallati di almeno 18- 24 ore. Si consiglia ad ogni strato dopo essiccato di carteggiare con carta abrasiva fine, all'interno è possibile lasciare le superfici con solo **Atriawood Impregnante** oppure applicare uno strato di Atriawood Flatting lucida o satinata oppure con Idrowood Flatting.

Legno già verniciato:

Vecchie pitture (smalti, vernici, ecc.) devono essere totalmente eliminate mediante carteggiatura in questo caso e d'obbligo eliminare la vernice esistente e portare il legno a nudo, in caso di legni resinosi si consiglia un pretrattamento con diluente al nitro per togliere le tracce di resina, successivamente rifinire come indicato sopra.

N.B. Atriawood neutro, formulato senza pigmenti trasparenti, possiede una resistenza UV inferiore ai colorati, se usato come finitura per esterno.

Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria



(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.