

Pittura per piscine elastomerica insaponificabile al clorocauciù.

Descrizione Prodotto

Cloroplast è una pittura a base di resine clorurate insaponificabili modificate e pigmentazione stabile alla luce, ottima resistenza chimica cloro-additivata o trattamento salino, elevata impermeabilità, ottima resistenza alle intemperie, ottima copertura, facile applicazione, ottima aderenza, facile ed economica manutenzione nel tempo, rapidità di essiccazione anche a basse temperature ed ottimo effetto estetico.

Campi Di Impiego

Per superfici in calcestruzzo, cemento prefabbricato, cementi osmotico di piscine, vasche contenenti acque dolci non potabili, acqua marina, piovana e di irrigamento, particolarmente indicata per piscine cloro-attive o con trattamento salino.

Caratteristiche Tecniche

Aspetto		Opaco
Colore in barattolo		Azzurro, Bianco
Densità Kg/Lt		1,350 ± 0,05
Viscosità di fornitura 25°C		Leggermente tixotropica
Residuo secco volumetrico		48 ± 2%
Resa teorica		125 - 150 gr/m2 per mano (consigliate 2 mani)
Diluizione		Diluyente Sintetico o Diluyente Clorocauciù
Metodo applicativo	Pennello Rullo Spruzzo convenzionale	Diluizione 5 – 10 % Diluizione 5 – 10 % Diluizione 10 – 20 Diametro ugello 1,3 – 1,5 mm Pressione 3,5 – 4 Pa (atm)
Essiccazione 25°C		Fuori Tatto 1 ora Secco al tatto 2 - 3 ore Secco in profondità 18 - 24 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima		Minimo 12 ore / nessuna limitazione
Messa in esercizio		Dopo 7 / 10 giorni dall'ultima applicazione
Stabilità allo stoccaggio		24 mesi
Confezioni standard		Kg 5 – Kg 20

Note

Applicare in condizioni atmosferiche favorevoli con temperatura minima non inferiore a + 5 °C e con temperatura non superiore a + 50 °C, con contenuto di umidità relativa atmosferica non superiore a 85%. Non applicare all'esterno se vi è minaccia di pioggia o forte vento.

Modalità Di Applicazione

Preparazione delle superfici

Verificare attentamente la superfici da ricoprire;

Pulire e spazzolare accuratamente le superfici, accertarsi che siano solide, pulite e asciutte, in caso di nuova costruzione rispettare i tempi di stagionatura dell'supporto,

Asportare le parti in distacco, friabili o non aderenti, polvere, oli e contaminati devono essere rimossi, su supporti che presentano irregolarità, intonaci e getti troppo grezzi, buchi, crepe, ecc. devono essere riparati e/o rasati con prodotti specifici.

In caso di manutenzione rimuovere il calcare formatosi sulle pareti e sul fondo con lavaggio acido o meccanicamente prima della pitturazione.

Superfici in cemento o calcestruzzo

Applicare una mano di fissativo insaponificabile Murofix , in alternativa in caso di superfici particolarmente difficili e con umidità compresa tra il 4 ed il 6 %, applicare come fondo ancorante Idrosem WP. Dopo 6 - 8 ore applicare una prima mano di **Cloroplast**, successivamente dopo 8 – 12 ore prevedere la stesura della seconda mano.

Il colore azzurro classico da prove colorimetriche di laboratorio crea un effetto cristallino tropicale.

Piastrelle, Ceramica, Vetoresina, Plastica(idonea)

Accertarsi che la superficie sia pulita (se necessario carteggiare leggermente) , successivamente applicare una mano di Idrosem WP e procedere con Cloroplast 2 mani.

Note applicative

Applicare con temperatura minima non inferiore ai + 5°C e con temperatura non superiore a +50 °C con umidità relativa dell'aria non superiore a 85%.

Evitare l'applicazione su superfici esposte a irraggiamento solare diretto o se vi è forte vento o minaccia di pioggia.

Evitare l'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggetti ad umidità ascendente osmotica, prodotto non può garantire una buona aderenza del rivestimento.

Si raccomanda di lasciar trascorrere (tempo di completa polimerizzazione) almeno 7 – 10 giorni dall'applicazione dell'ultima mano di **Cloroplast**, prima di mettere in esercizio la piscina, un tempo inferiore di messa in esercizio può provocare bollatura e distacco del rivestimento.

Applicare il prodotto su superfici integre, in caso di lesioni importanti non e' garantita la tenuta

Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria



(* Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.