



MADE IN PAINT

30/09/2017

Galaxy Mare

Scheda Tecnica *Revisione : 1* del :

Tipo di prodotto

Supersmalto sintetico di uso universale per interno ed esterno.

Galaxy Mare è una finitura a base di resine alchiliche modificate e pigmentazione stabile alla luce, alle intemperie, all'irraggiamento solare e ottima resistenza in ambienti umidi. **Galaxy Mare** possiede un'ottima rapidità di essiccazione, ottima e facile applicabilità, dilatazione, potere riempitivo, buona resistenza agli spruzzi d'acqua di mare, resistente all'invecchiamento. Compatibile su ogni primers tradizionale per un uso universale e polivalente.

Campi di impiego

Specifico per superfici in legno, ferro, ferro zincato, metalli non ferrosi e plastica. Indicato per strutture interne ed esterne di locali, ambienti di lavoro, barche da lavoro, pescherecci, navi mercantili, traghetti e navi da crociera; per nuove costruzioni e per interventi di manutenzione sia in cantiere che durante la navigazione.

Aspetto	Lucido
Colore in barattolo	Cartella colori o tinte su richiesta
Densità Kg/Lt	1,10 ± 0,05
Viscosità di fornitura 25°C	120 – 160 sec. Tazza ford 4
Residuo secco volumetrico	42 ± 2 %
Resa teorica	12 – 15 mq/lt per mano
Spessore tipico micron umidi/secchi	90 - 50
Diluizione	Diluente sintetico DSN 300 o acqua ragia
Metodo applicativo	Pennello Rullo Spruzzo convenzionale Spruzzo airless
	Diluizione 0 - 5 % Diluizione 5 - 10 % Diluizione 10 - 20 % Diametro ugello 1,3 - 1,7 mm Pressione 3,5 – 4,5 kg/mq (atm) Diluizione 3 - 7 % Diametro ugello 0,3 – 0,4 mm Rapporto Compressione 30:1 Pressione uscita 90:120 kg/mq (atm)
Essiccazione 25°C	Fuori Tatto 2 – 4 ore Secco al tatto 5 – 6 ore Secco in profondità 18 - 24 ore
Temperatura esercizio	120° all'aria
Sovrapplicazione Minima/ Massima	24 ore massima limitazione
Punto di infiammabilità	38 °C
Stabilità allo stoccaggio	24 mesi
Confezioni standard	Lt 0,375 – Lt 0,750 – Lt 2,500 – Lt 18

Note

Applicare in condizioni atmosferiche favorevoli con temperatura minima non superiore a + 5 °C e con temperatura non superiore a + 50 °C, con contenuto di umidità relativa atmosferica non superiore a 85%. Non applicare all'esterno se vi è minaccia di pioggia o forte vento.



MADE IN PAINT

30/09/2017

Galaxy Mare

Scheda Tecnica *Revisione : 1* del :

Norme di applicazione

Preparazione delle superfici

Ferro nuovo:

sgrassare a fondo con diluente, eliminare meccanicamente mediante spazzolatura ogni traccia di ruggine e le scaglie di lavorazione, carteggiare con tela smeriglia grossolana. Pulire accuratamente ed uniformemente tutta la superficie da trattare. Primerizzare con due strati di antiruggine sintetica Fersint o Atriaminio. Dopo 24 ore applicare due strati di finitura **Galaxy Mare** nel colore prescelto.

Ferro verniciato:

Asportare meccanicamente con spazzola ogni traccia di ruggine e parti di pittura vecchia o poco aderente, carteggiare e pulire accuratamente tutti i residui. Primerizzare le zone a metallo nudo con due strati di antiruggine sintetica Fersint o Atriaminio. Dopo 24 ore applicare due strati di finitura **Galaxy Mare** nel colore prescelto.

Ferro zincato:

sgrassare a fondo con diluente, eliminare ogni traccia di olio presente sulla superficie e carteggiare. Se si nota presenza di ossido di zinco (colore bianco macchiato) sulla superficie, pulire bene e applicare un primer isolante (Zincofond) in uno o due strati. Dopo 24 ore applicare due strati di smalto **Galaxy Mare** nel colore prescelto.

Legno nuovo:

stuccare le parti irregolari (fori di chiodi, nodi, giunzioni, filamenti) con stucco sintetico per esterno (Stuccosint), mentre per interno è possibile stuccare con lo stucco a spatola ad acqua. Carteggiare, pulire bene ed applicare uno o due strati di Cementatria. Dopo 12-16 ore applicare due strati di smalto **Galaxy Mare** nel colore prescelto.

Legno già dipinto:

sgrassare bene con normali soluzioni detergenti domestiche, risciacquare, accertarsi che la superficie sia completamente asciutta, carteggiare e stuccare. Pulire accuratamente. Sulle zone a legno nudo applicare uno o due strati di Cementatria. Dopo 12-16 ore applicare due strati di smalto **Galaxy Mare** nel colore prescelto.

Muratura:

spazzolare bene, eliminare tutte le parti in fase di distacco, equalizzare con stucco le pareti con prodotti come Atriamural in pasta. Carteggiare, pulire bene e applicare uno o due strati di Cementatria. Dopo 24 ore applicare due strati di smalto **Galaxy Mare** nel colore prescelto.

Consigliato per

Esposizione in atmosfera marina e industriale opportunamente primerizzate

Sconsigliato per

Immersione continua in acqua.



MADE IN PAINT

30/09/2017

Galaxy Mare

Scheda Tecnica *Revisione : 1* del :


Fondi consigliati

Fersint, Atraminio, Atriarapid, Protex, Zincofond, Zincofos, Zincofond Bc, Idrorust, Cementatria.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria

