

Pittura acrilica alla farina di quarzo antialga per interni ed esterni.

Descrizione Prodotto

Salentquarz è un rivestimento plastico liscio universale a base di copolimeri sintetici modificati in emulsione acquosa, pigmenti coloranti selezionati e riempitivi a base di farine di quarzo finissime. La formulazione calibrata conferisce al prodotto: facilità di applicazione, lavorabilità, potere coprente, alta resistenza allo smog, ottimo potere antialga, elevata resistenza agli alcali, alla luce, alle intemperie, elevata aderenza ed elasticità, ottimo potere riempitivo che consente di mascherare piccole imperfezioni superficiali con effetto estetico gradevole (facilmente modellabile secondo il metodo applicativo prescelto), il prodotto essiccato si presenta duro, elastico, buona permeabilità al vapore (effetto traspirante) con un gradevole effetto estetico decorativo, massima resistenza colorimetrica anche su superfici esposte ad una forte radiazione solare.

Prodotto certificato ReMade in Italy n. 1271/001 emesso da Bureau Veritas Italia, secondo quanto richiesto dal criterio 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata del **CAM** Edilizia - Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017, in quanto certificazione che attesta il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa.

Campi Di Impiego

Superfici in intonaco civile, intonaco fibrorinforzato, calcestruzzo, cemento prefabbricato, fibrocemento, su intonaci e rivestimenti minerali o plastici, su idropitture minerali o sintetiche.

Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Opaco bucciato o liscio
Colore in barattolo	Bianco e tinte di cartella
Densità Kg/Lt	1,540 ± 0,05
Viscosità di fornitura 25°C	22000 ± 2000 m.Pa.s
Residuo secco volumetrico	62 ± 2%
Resa teorica	8 - 10 mq / lt (liscio) per mano
Diluizione	Acqua
Metodo applicativo	Pennello
	Rullo
	Spruzzo
	Dal 20 al 35 %
	Dal 10 al 20 %
	Dal 25 al 35 %

Dati tecnici EN ISO 15824

Permeabilità al vapore acqueo EN ISO 7783-2	V2 (SD < 0,255 m)
Assorbimento d'acqua EN 1062-3	W2 (w ≤ 0,385 [kg/(m ² ·h0,5)])
Adesione EN 1542	Conforme (≥ 0,3 MPa)
Durabilità EN 13687-3	Conforme (≥ 0,3 MPa)
Conducibilità Termica EN 1745	0,629 W/m·K (valore tabulato)
Reazione al fuoco EN 13501-1	Classe C
Essiccazione 25°C	Fuori Tatto 2 - 3 ore Secco al tatto 4 - 5 ore Secco in profondità 18 - 24 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima	12 ore / nessuna limitazione
Stabilità allo stoccaggio	12 mesi
Confezioni standard	Lt.2,500 – Lt.5 – Lt 14

Note

Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all'85%. Il colore bianco e tinte pastello possiedono maggiore riflessione solare

Modalità Di Applicazione

Preparazione delle superfici

Verificare attentamente le superfici da ricoprire;

Asportare le parti in distacco, friabili e non aderenti, pulire e spazzolare accuratamente, accertarsi che il fondo sia solido, pulito e depolverizzato, in caso di nuova costruzione rispettare i tempi di stagionatura dell'appoggio.

Superfici che presentano irregolarità, disuniformità, intonaci grezzi, riparazioni diffuse, crepe, ecc. devono essere riparati e/o rasati con rasanti adatti tipo Inerplast.

Su tutte le superfici nuove o già pitturate esterne che presentano formazioni di muffa applicare con pennello una mano di Kemuffa, lasciare reagire il prodotto almeno 4 ore e poi procedere alla preparazione del supporto.

In presenza di intonaci vecchi molto sfarinanti e degradati applicare una mano di isolante consolidante Murofix, e procedere con la rifinitura.

Superfici Murali

Applicare una prima mano di fondo consolidante tipo Murofix tal quale o diluito 1 a 1 con Acquasolv 300 (secondo grado di sfarinatura o assorbimento), o in alternativa Isoacryl fissativo ad acqua diluito 1 a 7, dopo circa 4 ore, applicare una prima mano di **Salentquarz**, ad essiccazione venuta dopo 12 ore applicare una seconda mano.

Note

Applicare in condizioni climatiche favorevoli (+5°C / +35°C e umidità relativa massimo 75%)

Al momento dell'applicazione il supporto deve essere sufficientemente asciutto.

Non applicare su supporti con umidità di risalita.

Evitare di applicare sotto il sole, in giorni molto ventosi o molto caldi, con nebbia ed alta umidità dell'aria, con pioggia e con gelate notturne incombenti.

Proteggere le applicazioni fino alla loro completa e profonda essiccazione, dalla pioggia, dal gelo, dalla nebbia, dalla rugiada e dalla polvere per almeno 24 – 36 ore

Eventuali interruzioni durante la posa vanno fatte in corrispondenza di spigoli o giunti tecnici

Non applicare sulla stessa facciata eventuali continuazioni di partita.

L'applicazione su superfici con efflorescenze saline con umidità di risalita non garantiscono l'aderenza del prodotto al supporto, inoltre danneggiano la colorazione in superficie con formazioni di macchie biancastre o/e colature disuniformi.

Importante su **superfici con eccessiva alcalinità** (malte bastarde) ove sono applicate tinte particolarmente delicate (Esempio di tinte: Viola , Blu , Rosa , Arancio , Bordeaux , Rosso Vivo , Giallo oro , Giallo limone e varie sfumature e tonalità)

e' necessario utilizzare UniformPlus o Murofix per neutralizzare il fondo ed evitare difetti colorimetrici

Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria



(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.